

長期展張ハウス向け
超耐久軟質フィルム

塗布無滴

10
年

タイキユート®007

10年展張可能な強度と耐久性。

無滴効果が使用期間中、持続します。

10

スプリング留めが可能。



**タイキュート007の性能を十分に発揮させるために、
展張やご使用にあたり、下記事項にご注意願います。**

1. 「タイキュート007」には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。

タイキュート 007 T J T 文字が外側から正しく読めるようお張り下さい

2. 展張作業を考慮した巻方向になっています。
屋根の上で転がし解反しながら展張し、固定してください。
「タイキュート007」の表面および裏面を強くこすらないでください。傷がつくと、耐候性・防塵性・無滴性などの性能が低下することがあります。
原反の運搬および展張時、ハウス部材の突起部等に当たると、傷がついたり破れたりすることがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
3. ハウス内外で硫黄薫蒸、硫黄および硫黄系薬剤散布をさせていただきます。
フィルムの劣化(透明性、強度の低下)を早め、性能が十分発揮されないことがあります。
4. 「タイキュート007」を農ビと妻面等で重ねて使用しないでください。
耐候性などの性能が早く低下することがあります。
5. 塗布無滴のフィルムは、ヌレ始めにガラスのように一時的に細かい水滴が付着して曇ることがあります。水滴が流れ始めるまでの過渡的な現象であり、無滴性能は低下していません。



フィルム展張時のご注意

1. 原反は重量物ですので、ハウス屋根面の運搬など取り扱いには十分ご注意ください。
2. 展張作業は、できるだけ風のない日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は、突風にご注意ください。
突風によりフィルムがあおられ、強い力で引っ張られて転落することがあるので、非常に危険です。



他用途への使用禁止

「タイキュート007」は農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。

耐久フィルムについてのお願い

- 地域・ハウス構造・気象条件によっては、耐用年数が短くなる場合があります。
- 地域・気象条件によっては、ホコリ・カビ・藻の付着により光線透過が低下する場合があります。柔らかい布等で洗い落としてください

タイキュート007についてのお願い

樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼り付くことがあります。
万一貼り付いた場合は、フィルムが貼り付いた部分を濡らして少しずつはがしてください。

規格

厚さ(mm)	幅(cm)	巻き数
0.15	115・160・190・320・375	55m巻き

※加工製品はお受けしておりません。左記規格のみとなっております。
詳しくは、最寄りの販売店までお問い合わせください。

※この製品の内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

三菱樹脂アグリドリーム株式会社

本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂ビル
TEL 03-3279-3241 FAX 03-3279-6757